Produktdatenblatt | Distanzplattensystem Euroklick

Bezeichnung Distanzplattensystem Euroklick
Abmessungen siehe Roto Glas-Tec Katalog (CTL_15)
Anwendung zum Ausgleichen und Ausrichten
Einsatzgebiet Fenster- und Türenbau | Innen- und Trockenbau
Werkstoff PP-B (Polypropylen)

Technische Eigenschaften

		Prüfverfahren
E-Modul	1550 Mpa	ISO 178
Dichte	1,04 g/cm^3	ISO 1183
Härte	D63 Shore D	ISO 868
Zulässige Streckspannung σ	29 Mpa	ISO 527-2
Min. Temperatur	-30 °C	–
Max. Temperatur	+90 °C	–
Druckbelastung	62 Mpa	ISO 2039-1
Wärmeleitfähigkeit λ	0,22 W/mK	ISO 22007
Halogenfreiheit	Ja	–
Weichmacherbeständigkeit	Ja	–

Produkteigenschaften

		Prüfverfahren
Toxizität bei Bränden	Bildung CO/CO_2 sehr wahrscheinlich	–
Brandverhalten	HB	UL 94
UV-Beständigkeit	Ja	–
Baustoffklasse	Klasse B 2	DIN 4102-1

Zusatzinformationen

		Prüfverfahren
REACH-Konformität	Dokument auf Anfrage	–